

KARTA APLIKACJI: PRZEźROCYSTA LAZURA OLEJNA

dotyczy produktów (000, 001, 002)



zastosowanie: zewnętrzne

wydajność: ok. 16m² przy jednej powłoce

zalecana do używania:

jako powłoki bazowej (gruntującej)

- do gatunków drewna miękkiego (nie twardego), a w szczególności szorstkiego drewna nieobrobionego, w celu wyrównania różnych stopni wchłaniania przed nałożeniem powłok kolorowych
- na częściowo rozpadające się (wysuszone) stare powłoki nie zatykające mikroporów przed nałożeniem nowej powłoki

jako jedynej, kompletnej powłoki do wykończenia drewna

- do wszelkich rodzajów drewna, gdzie wymagana jest bezbarwna, jedwabista i hydrofobowa powierzchnia odporna na brud np. do paneli drewnianych, drzwi, tablic, drewna w łazienkach oraz drewnianych zabawek itd. (miejsca na zewnątrz nie powinny być narażone na działanie pełnego słońca, ponieważ bezbarwne powłoki wykończeniowe nie dają żadnej ochrony przed szarzeniem na skutek działania promieni UV);
 - Produkt dobrze nadaje się do wszelkiego drewna ponad powierzchnią wody na łódkach i jachtach (zamiast lakieru), np. do pokładów drewnianych, masztów wykonanych z drewna teakowego, mahoniowego itd. (zaleca się położenie dwóch powłok);
- Produkt jest również idealny do olejowania poszycia klepkowego, tarasów słonecznych oraz innych rodzajów drewnianych podłóg narażonych na duże zużycie.

jako górnej powłoki wykończeniowej

- nakładana na powłoki nie zatykające mikroporów drewna (np. OSMO COLOR LAZURA JEDNORAZOWA lub OSMO COLOR FARBA KRYJĄCA DO DREWNA), jeśli wymagane jest bardziej jedwabiste wykończenie. Produkt przyczynia się również do trwałości powłoki poprzez ochronę pigmentów. Produkt jest szczególnie zalecany do drzwi, okien, drewnianych oblicowań itd. w celu uzyskania gładkiej i łatwej do pielęgnacji powierzchni. pokłady jachtów, parkiety, domy z bali, drewniane fasady, piaskownice, meble ogrodowe, drzwi, okna, belki itp.

ostatnie szlifowanie: granulacja papieru 120 do 150 (nie jest konieczne ponieważ produkt nadaje się do szorstkiego nieobrobionego drewna)

powierzchnia drewna: powinna być dokładnie odpylona

nanoszenie narzędziami: wałek, pędzel, szczotka, naturalna szmatka bez kłaczek

ilość powłok szlifowane drewno: 1-2

ilość powłok szorstkie drewno: 2-3

właściwa warstwa aplikacji: 40-80g/m² przy 2 powłokach

dokładnie wymieszać: przed nanoszeniem

OPCJE NANOSZENIA:

I OPCJA: Użycie PRZEźROCYSTEJ LAZURY OLEJNEJ jako:

GÓRNEJ POWŁOKI WYKOŃCZENIOWEJ POPRZEZ UZUPEŁNIENIE LAZURY JEDNORAZOWEJ HS PLUS (np. 9211) lub WOSKU OLEJNEGO KRYJĄCEGO (np. 2101)

**LAZURA JEDNORAZOWA
HS PLUS
np. 9211=1 warstwa**



+

**PRZEźROCYSTA LAZURA
OLEJNA
np. 000=1warstwa**



+

Uzupełnia powłokę Lazury Jednorazowej Hs Plus uodparniając ją na działanie czynników zewnętrznych. Produkt reguluje wilgotność i redukuje pęcznienie drewna.

II OPCJA: Użycie PRZEźROCYSTEJ LAZURY OLEJNEJ jako:

POWŁOKI BAZOWEJ (GRUNTUJĄCEJ)

000, 001, 002 = 1 warstwa PRZEźROCYSTEJ LAZURY OLEJNEJ



1. Powłoki gruntującej (do gatunków drewna miękkiego nieobrobionego dla zabezpieczenia i wyrównania stopnia wchłaniania powłok kolorowych)

2. Powłoki gruntującej na częściowo rozpadające się (wysuszone) powłoki nie zatykające mikroporów drewna.
3. Powłoki jedynej i ostatecznej do wykończenia drewna.
4. Powłoki uodparniającej na brud (tablice z drewna, zabawki itd.)
5. Powłoki na drewno ponad powierzchnią wody (pokłady jachtów, maszty, tarasów słonecznych)

III OPCJA: Użycie PRZEźROCYSTEJ LAZURY OLEJNEJ jako:

LAZURY stanowiącej bazę do tworzenia specjalnych mieszanin lazur transparentnych poprzez dodanie koloru kredowego, pasty i suchych pigmentów.

000, 001, 002 = 1 lub 2 powłoki PRZEźROCYSTEJ LAZURY OLEJNEJ



NARZĘDZIA:



pędzel Osmo



szczotka Osmo



wałek Osmo



CZYSZCZENIE CZYSZCZENIE NARZĘDZI:

Do umycia narzędzi należy użyć środka: PINSELREINIGER nr 113. Dodatkowo wskazane jest umyć szczotkę lub pędzel w gorącej kąpieli mydlanej. W przypadku braku w/w środka należy szczotkę szczelnie owinać workiem foliowym owijając sznurkiem wokół trzonka w celu



Przedstawiciel Generalny Polska:

NOBLESS Polska ul. Firlika 18a, 60-692 Poznań

tel.: +48 61 84 25 777, +48 61 84 79 597

fax: +48 61 84 29 023, kom. +48 516 020 285

<http://www.osmo.com.pl>, e-mail: info@osmo.com.pl

odcięcia dostępu powietrza (w ten sposób szczotka będzie gotowa do użytku następnego dnia).