

## WOSK TWARDY OLEJNY EFFEKT SREBRNY / ŻŁOTY



3091  
Srebrny

3092  
Żłoty



1 POWŁOKA

### OPIS PRODUKTU

Transparentnie barwiąca, powłoka w niezwykle sposób łącząca w jednym, wyjątkowym produkcie zalety naturalnych wosków i olejów roślinnych a dzięki dodanym pigmentom powoduje unikalny efekt powierzchni. Wosk Twardy Olejny EFFEKT jest odporny na brud, wodę i ścieranie, a pokryta nim powierzchnia jest przyjemna w dotyku.

W porównaniu do tradycyjnych lakierów, zawartość składników roślinnych pozwala otrzymać jednolite zabarwienie i harmonijne pokrycie powierzchni. Produkt łatwy w aplikacji - nie wymaga gruntowania i międzyszlifu - oszczędza czas i pieniądze. Powłoka jest mikroporowata i dostosowana do potrzeb drewna, pozwala mu swobodnie oddychać, nie rozwarstwa się, nie pęka, ani nie łuszczy się. Odporna na zabrudzenia z wina, piwa, coli, herbaty, soków owocowych, mleka i wody zgodnie z normą DIN 68861 – 1A.

Powłoka po wyschnięciu jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin (odporna na ślinę i pot zgodnie z DIN 53160 oraz bezpieczna powłoka zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71.3).

### ZASTOSOWANIA ZALECANE

Wosk Twardy Olejny EFFEKT jest idealny do dekoracyjnego wykończenia podłóg drewnianych ciemnych (dąb wędzony, orzech itp.) lub zabarwionych na ciemno z desek litych, warstwowych i pokładowych, a także mebli.

### SKŁADNIKI

Produkt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych (olej słonecznikowy, ostowy, wosk karnauba i kandelila), parafina, pigmenty metaliczne, sykatywy (suszki) i hydrofobowe substancje pomocnicze).

Składniki lotne: odaromatyzowana benzyna lakowa (nie zawiera benzenu). Produkt jest zgodny z wymogami dyrektywy UE (2004/42/EC) w sprawie maksymalnej dopuszczalnej zawartości LZO wynoszącej 500 g/l (kat. A/i (2010)). Szczegółowa deklaracja składu dostępna na żądanie.

### DANE TECHNICZNE

Ciężar właściwy: 0,90-0,93 g/cm<sup>3</sup>  
Lepkość: 25-30s DIN EN ISO 2431/4 mm, tiksotropowa  
Zapach: słaby/łagodny, po wyschnięciu bezzapachowy  
Temp. zapłonu (dla 3091): >56°C wg. DIN EN ISO 2719  
Temp. zapłonu (dla 3092): >61°C wg. DIN EN ISO 2719

### MAGAZYNOWANIE

Do 5 lat i więcej, pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym opakowaniu. W przypadku zagęszczenia produktu pod wpływem niskiej temperatury, przechowywać produkt w temperaturze pokojowej na 24 - 36 godzin przed użyciem.

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnia drewna musi być czysta, sucha i nie zmrożona (zawartość wilgoci maks. 18%).

Wosk Twardy Olejny EFFEKT jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczenia. Przed użyciem produkt starannie wymieszać.

Starannie usunąć plamy mikroporowate. Całkowicie usunąć stare powłoki malarskie i lakiernicze. W czasie szlifowania należy zawsze zakładać maskę przeciwpyłową. Wypełnić spękania, dziury i otwory po sękach (najlepiej Szpachlą do drewna Osmo). Starannie oszlifować powierzchnie drewna.

Rozpocząć od gruboziarnistego papieru ściernego a wykończyć papierem ściernym do podłóg P120-150, do mebli P180-240. Przed nałożeniem powłoki olejowej usunąć pył ze szlifowania przy pomocy miotły lub odkurzacza.

Wygląd wykończonej powierzchni zależy, między innymi, od naturalnej charakterystyki drewna. W związku z powyższym należy zawsze wykonać próbne nałożenie produktu, zwłaszcza w przypadku powierzchni nieznanymi.

#### METODY APLIKACJI

Ciemne gatunki drewna: Produkt rozprowadzić dokładnie cienką i równomierną warstwą po czystym i suchym drewnie, wzdłuż włókien, przy pomocy pędzla z naturalnego włosia Osmo, wałka mikrofibrowego Osmo lub szczotki Osmo 150 mm. Pozostawić do wyschnięcia ok 24 godziny, zapewniając dobrą wentylację. Po wyschnięciu szybko nanieść drugą, równie cienką, warstwę Wosku Twardego Olejnego Osmo.

Jasne gatunki drewna: By osiągnąć pożądany efekt, rozprowadzić Wosk Dekoracyjny Czarny (3169), dokładnie, cienką i równomierną warstwą po czystym i suchym drewnie, wzdłuż włókien, przy pomocy szczotki Osmo 150 mm, wmasować w drewno za pomocą maszyny z jedną tarczą. Pozostawić do wyschnięcia przy dobrej wentylacji na ok. 24 godziny. Następnie rozprowadzić szybko, cienką warstwę Wosku Twardego Olejnego EFEKT szczotką Osmo 150 mm. Pozostawić do wyschnięcia ok 24 godziny, zapewniając dobrą wentylację. Po całkowitym wyschnięciu zabarwioną powierzchnię zabezpieczyć warstwą wykończeniową bezbarwnego Wosku Twardego Olejnego Osmo.

#### CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Przy pomocy środka do czyszczenia pędzli firmy Osmo (nie zawiera związków aromatycznych).

#### CZAS SCHNIĘCIA

Czas schnięcia, ok. 24 godzin (normalne warunki atmosferyczne, 23°C/50 % wilgotności wzgl.). Niższe temperatury i/lub wyższa wilgotność mogą wydłużyć czas schnięcia. Należy zapewnić dobrą wentylację podczas schnięcia. Powłoka jest całkowicie utwardzona po 2-3 tygodniach od nałożenia.

#### POKRYCIE

1 litr wystarcza na ok. 30 m<sup>2</sup> powierzchni pokrytej jedną powłoką. Pokrycie produktem zależy w znaczącym stopniu od charakteru drewna. Wszelkie informacje odnoszą się do gładkich i skrawanych/obrobionych powierzchni. Inne powierzchnie nie gwarantują całkowitego pokrycia.

#### UWAGA

Oleje podkreślają naturalny odcień drewna (trwały efekt wilgotności). Nałożenie nadmiernej ilości produktu przy niewystarczającej wentylacji może

spowodować wydłużenie czasu schnięcia oraz utrzymywania się typowego zapachu oleju.

W przypadku nakładania produktu na ciemne i bogate w ekstrakty gatunki drewna twardego (np. wenge, merbau, jatoba), zalecamy użycie Wosku Olejnego do Egzotyków Osmo. Zaleca się próbne nakładanie produktu.

Uwaga: We wnętrzach szaf i szuflad nakładać tylko raz cienką warstwę przy pomocy szmatki. Na jasnych gatunkach drewna efekt jest prawie nie widoczny bez poprzedniego rozprowadzenia kolorowego podkładu.

#### UWAGA

Łatwopalna płyn jak i opary. Trzymać z daleka od otwartego ognia. Chronić przed dziećmi. Nie palić. Produkt zawiera 2-butanonoksym. Może powodować reakcje alergiczne. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zawartość /pojemniki utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji substancji chemicznych (AVV 08 01).

Ostrzeżenie: Szmatki zwilżone produktem należy wypłukać niezwłocznie po użyciu lub przechowywać w hermetycznym pojemniku (ryzyko samozapłonu). Sucha powłoka klasyfikowana jest zgodnie z normą DIN 4102 jako B2 (palność normalna).

Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

#### UTYLIZACJA

Pozostałości produktu oraz całkowicie opróżnione opakowania należy utylizować zgodnie z oficjalnymi wytycznymi lokalnymi (kod odpadu 08 01 11). Do recyklingu należy oddawać wyłącznie puszki opróżnione.

#### ODCIENIE BARW

3091 Srebrny  
3092 Złoty

#### ROZMIARY PUSZEK

0,75 L; 2,50 L;

Powyższe informacje przedstawiono zgodnie z najlepszą wiedzą, jednak bez żadnych gwarancji.

Wersja 06/15